

コールドアイスV

低温用蓄冷材 コールドアイスV

■ 特 長

低温用蓄冷材コールドアイスVは融解温度が -2°C 、 -5°C 、 -10°C 、 -20°C 、 -25°C 、 -30°C と、蓄冷材コールドアイスより低く特殊保冷輸送や、冷凍輸送、生鮮食品輸送などに使用されています。

■ 独自性

○独自の設計により大きな熱量を持っているので、長時間強力に冷やすことができます。

■ 性能

製品名	融解温度	潜熱量
コールドアイス CV-2	-2°C	約320J/g
コールドアイス CV-5	-5°C	約225J/g
コールドアイス CV-10	-10°C	約206J/g
コールドアイス CV-20	-20°C	約175J/g
コールドアイス CV-25	-25°C	約170J/g
コールドアイス CV-30	-30°C	約180J/g

※上記の値は計測値であり、保証値ではありません。

■ 規格表

製品名 (重量)	製品名 (融解温度)	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	入り数 (個)	ケース重量 (kg)
コールドアイスCV ソフト 500g	CV2, CV5, CV10, CV20, CV25, CV30	145	220	17	40	16.0
コールドアイスCV ハード 500g	CV2, CV5, CV10, CV20, CV25, CV30	145	220	23	30	15.0
コールドアイスCV ハード 1200g	CV2, CV5	180	300	28	15	15.0
コールドアイスCV ハード 1300g	CV10, CV20, CV25, CV30	140	220	32	25	15.0

※ソフト：プラスチックフィルム袋へ充填したタイプです。

※ハード：ブロー成型容器へ充填したタイプです。

※重量、長さに関しては対応可能ですのでお問い合わせ下さい。融解温度は融解開始温度です。凍結の際には低温の冷却媒体が必要です。融解温度にも対応しますので相談下さい。ブロー成型品厚さのカッコ内はリブを含む厚さ。ブロー成型品の大きさに関してもお問い合わせ下さい。



ご用命・お問い合わせは

記載内容は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。



プラスチックフォームの総合メーカー

玉井化成株式会社

小樽市銭函3丁目524-9 〒047-0261

TEL 0134-62-1100(代)FAX 0134-62-0777

E-mail mailto@tamai-kasei.co.jp <http://www.tamai-kasei.co.jp>